

## Process for producing metal chalcogenides using supercritical fluid

**Publication number:** EP1199280

**Publication date:** 2002-04-24

**Inventor:** WEBER ANDREAS DIPL-CHEM (DE); DIEMANN EKKEHARD DR RER NAT (DE); KUHLMANN CHRISTOPH DIPL-CHEM (DE)

**Applicant:** FRAUNHOFER GES FORSCHUNG (DE)

**Classification:**

- international: **C01B17/20; C01B19/00; C01G1/00; C01G39/06; C01B17/00; C01B19/00; C01G1/00; C01G39/00;** (IPC1-7): C01B17/20; C01B19/04

- european: C01B17/20; C01B19/00P; C01G1/00; C01G39/06; Y01N6/00

**Application number:** EP20010124896 20011018

**Priority number(s):** DE20001051926 20001019; DE20011006428 20010212


### Cited documents:

US5789027  
EP0225785  
WO9851613  
XP000926328  
XP000926329

[Report a data error here](#)

### Abstract of **EP1199280**

Metal chalcogenides (I) are prepared by (1) dissolving or suspending an educt containing sulfur, selenium, tellurium and polonium as well as oxidation- and reduction-sensitive transition metal compound(s) (III) containing oxygen in a (partly) protic solvent (IV); (2) contacting the solution/suspension (V) with highly compressed to supercritical carbon dioxide; and (3) removing (IV) and CO<sub>2</sub>. Metal chalcogenides (I) are prepared by: (1) dissolving or suspending an educt selected from metal compounds (II) containing sulfur, selenium, tellurium and polonium as well as oxidation- and reduction-sensitive transition metal compound(s) (III) containing oxygen in a (partly) protic solvent (IV); (2) contacting the solution/suspension (V) with highly compressed to supercritical carbon dioxide; and (3) removing (IV) and CO<sub>2</sub>.



FIGUR 1

Data supplied from the [esp@cenet](#) database - Worldwide



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) **EP 1 199 280 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
24.04.2002 Patentblatt 2002/17

(51) Int Cl.7: **C01B 17/20, C01B 19/04**

(21) Anmeldenummer: **01124896.0**

(22) Anmeldetag: **18.10.2001**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE TR**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**AL LT LV MK RO SI**

(30) Priorität: **19.10.2000 DE 10051926  
12.02.2001 DE 10106428**

(71) Anmelder: **Fraunhofer-Gesellschaft zur  
Förderung der angewandten Forschung e.V.  
80636 München (DE)**

(72) Erfinder:  
• **Weber, Andreas, Dipl.-Chem.  
47058 Dulsburg (DE)**  
• **Diemann, Ekkehard, Dr.rer.nat.  
33739 Bielefeld (DE)**  
• **Kuhlmann, Christoph, Dipl.-Chem.  
32549 Bad Oeynhausen (DE)**


(74) Vertreter: **Olgemöller, Luitgard, Dr. et al  
Leonhard - Olgemöller - Fricke,  
Patentanwälte,  
Postfach 10 09 57  
80083 München (DE)**

(54) **Verfahren zur Herstellung von Metallchalkogeniden mit Hilfe überkritischer Fluide**

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen von Metallchalkogeniden, das dadurch gekennzeichnet ist, daß die Edukte in einem Lösungsmittel gelöst oder suspendiert werden, welches minde-

stens teilweise protisch ist, sodann die Lösung oder Suspension mit hochkomprimiertem bis überkritischem Kohlendioxid in Kontakt gebracht wird, worauf das Lösungsmittel sowie das Kohlendioxid entfernt werden.

Anlage zur Herstellung katalytisch aktiver Metallchalkogenide mit Hilfe überkritischer Fluide.



FIGUR 1

EP 1 199 280 A1

## Beschreibung

[0001] Man findet Metallchalkogenidverbindungen (MC) als Katalysatoren in vielen wesentlichen Prozessen oder der Erdölentschwefelung / Hydrodesulfurierung (HDS) sowie als Elektrodenmaterialien. Bei der aktiven Katalysatorspezies handelt es sich zumeist um nanostrukturierte, mesoporöse (binäre oder ternäre) Clusterverbindungen mit entsprechend großen Oberflächen und aktiven Zentren.

[0002] Bisher hat man entsprechende Metallchalkogenidverbindungen (z.B.  $\text{MoS}_3$ ) einerseits durch saure Hydrolyse mit Mineralsäuren oder durch säurekatalysierte Kondensationsreaktionen dargestellt. Alternative Verfahren sind thermische Zersetzung von Precursorverbindungen, Sol/Gel-Verfahren und Hydrothermalsynthesen. So beschreibt die US-Patentschrift 4.288.422 ein Verfahren zum Herstellen von Chalkogeniden der Gruppe VIII durch Niedertemperatur-Präzipitation aus nichtwässriger Lösung. Die Produkte eignen sich als Katalysatoren. Die US-Patentschrift 4.323.480 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von Di- und Polychalkogeniden der Übergangsmetallgruppen IVb, Vb, und von Molybdän und Wolfram, ebenfalls durch Niedertemperatur-Präzipitation aus nichtwässriger Lösung. Außerdem sei diesbezüglich auf Chem. Rev. 1998, 98, 1 ff (Sonderband Polyoxometallate) verwiesen.

[0003] Alle Verfahren weisen spezifische Nachteile im wesentlichen bezüglich der Reaktionsparameter, Reaktionszeit, Isolierung und Art der Endprodukte auf. Die mit den vorstehend genannten Verfahren erhaltenen Produkte sind außerdem zum Teil wesentlich durch anhaftende Teile des Reaktionsmediums verunreinigt. Zur Darstellung des technischen Endproduktes / der aktiven Katalysatorspezies sind zumeist weitere Schritte der Aufarbeitung notwendig (Entfernen des Lösungsmittels, Tempern, Aktivieren). Und schließlich ist die spätere technische Verwendbarkeit des Endproduktes aufgrund der durch die Wahl des Syntheseverfahrens bedingten zeit- und kostspieligen Isolierung beeinträchtigt. Außerdem stellen die vorstehend genannten Verfahren komplementäre Systeme dar, die zu unterschiedlichen Produkten führen.

[0004] In der US-Patentschrift 4,619,908 ist ein Verfahren zur Herstellung eines oxidhaltigen Aerogels beschrieben, bei dem in einem ersten Schritt lösliche Metallalkoxide hydrolysiert werden. Das auf diese Weise erzeugte Alkogen wird mit Hilfe einer superkritischen Flüssigkeit in das gewünschte Aerogel überführt. Die WO-Schrift 98/51613 beschreibt die Herstellung von Metalloxiden oder Siliciumdioxid mit Hilfe einer hydrolytischen Kondensation, die in superkritischem  $\text{CO}_2$  in Gegenwart eines Co-Solvens wie Ethanol oder Wasser durchgeführt wird. Beide Druckschriften befassen sich ausschließlich mit Systemen mit unveränderlichen Oxidationsstufen der Bestandteile; die Produkte werden analog zu den bekannten Sol-Gel-Verfahren durch hy-

drolytische Kondensation von Alkoxiden gewonnen. In der WO 98/51613 wird erläutert, daß das superkritische  $\text{CO}_2$  dabei als Lösungsmittel fungiert, das die Kollision der Moleküle erleichtert und damit die Kinetik beeinflusst.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung eines Verfahrens zur Herstellung von Metallchalkogeniden mit vorzugsweise sehr großer äußerer und/oder innerer Oberfläche, das einerseits nicht die Nachteile des Einsatzes von Mineralsäuren oder thermischer Zersetzung aufweist, andererseits die Herstellung von Produkten ermöglicht, die nicht durch hydrolytische Kondensation von Alkoxiden zugänglich sind.

[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren nach Anspruch 1 gelöst.

[0007] Die Chalkogenide, die über das erfindungsgemäße Verfahren herstellbar sind, sind prinzipiell nicht beschränkt. So können Verbindungen des Schwefels, des Selens, des Tellurs und des Poloniums hergestellt werden, und zwar sowohl mit binären als auch mit ternären oder noch komplexeren Strukturen, wobei die Produkte mit ternären oder noch komplexeren Strukturen auch Sauerstoff enthalten können. Außerdem lassen sich damit Oxide von Metallen erzeugen, die keine stabilen Alkoxide oder Hydroxide ausbilden können und/oder reduktions-/oxidationsempfindlich sind, z.B.  $\text{MoO}_2$  oder gemischte Molybdänoxide. Als Kationen können alle Metallionen eingesetzt werden, wobei insbesondere die Metalle der dritten und vierten Hauptgruppe sowie Übergangsmetalle von Interesse sind. Besonders bevorzugt werden als Kationen Übergangsmetalle der IV., V. und VI., VII und VIII. Gruppe eingesetzt, ggf. auch in Mischung untereinander oder mit Hauptgruppenmetallen. Beispiele für Übergangsmetalle sind Titan, Zirkon, Vanadium, Niob, Chrom, Molybdän, Wolfram, Mangan, Eisen, Kobalt, Nickel, Osmium, Ruthenium, Iridium, Palladium und Platin. Auch Clusterstrukturen sind möglich.

[0008] Als Ausgangsverbindungen eignen sich alle solchen, die sich durch Oxidation, Reduktion, Disproportionierung oder sonstige Zersetzungsreaktionen in die entsprechenden Metallchalkogenide überführen lassen, beispielsweise Chromate, Permanganate, die zu Mangandioxid reduziert werden können, oder Thio- oder Oxo- Molybdate, -Antimonate, Thio- oder Oxo-Arsenate, Thio- oder Oxo- Vanadate, Wolframate oder Perrhenate. Den Verbindungen kann bei Bedarf als Reaktionspartner ein geeignetes Oxidationsmittel oder Reduktionsmittel zugegeben werden, um die gewünschte Reduktion oder Oxidation zu bewirken. Entsprechende Materialien sind dem Fachmann geläufig. Als Reduktionsmittel kann beispielsweise Ascorbinsäure in den dafür geeigneten Systemen eingesetzt werden.

[0009] Die durch das Hochdruckverfahren der vorliegenden Erfindung herstellbaren Metallchalkogenide lassen sich mit  $\text{CO}_2$  aus wässrigen oder andersartigen Lösungen unter Reduktion, Disproportionierung oder sonstiger Zersetzung der Ausgangsprodukte fällen. Geeignete Lösemittelsysteme sind Wasser sowie organi-

sche Lösungsmittel mit vorzugsweise polarem Charakter wie Alkohole (z.B. Methanol, Ethanol, Isopropanol) oder dgl. oder Mischungen solcher Lösungsmittel. Vorteilhaft gegenüber dem Einsatz von Mineralsäuren ist der niedrige Preis des Kohlendioxids sowie die Vermeidung von Nebenprodukten (schwermetallhaltige Abfälle / Lösungen wie Dünnsäuren). Die Wahl des Lösungsmittel ist unkritisch, sofern mindestens ein kleiner Teil, vorzugsweise einige Prozent, z.B. 5 Gew.-%, des gesamten Lösungsmittels (ohne Berücksichtigung des Kohlendioxids) von einem protischen Lösungsmittel gebildet werden; es kann aber auch das gesamte Lösungsmittel ein protisches sein. Wenn ersteres der Fall ist, ist es bevorzugt, daß als weiteres Lösungsmittel ein zumindest etwas bis stark polares Lösungsmittel eingesetzt wird. Dessen Zusammensetzung ist im übrigen ebenfalls nicht kritisch. Geeignet sind beispielsweise Dimethylsulfoxid, Dimethylformamid, aber auch Methylenchlorid, Aceton oder dergleichen. Bevorzugt werden Alkohole wie Methanol, ggf. in Mischung mit Wasser, eingesetzt. In einer speziellen Ausgestaltung der Erfindung kann ein Diamin als Templat (Protonenüberträger) zugesetzt werden.

**[0010]** Ein Alkohol kann in entsprechenden Systemen auch die Funktion eines Reduktionsmittels übernehmen, z.B. zur Reduktion von Chromaten oder Dichromaten zu Chromtrioxid. Solche Systeme sind dem Fachmann geläufig.

**[0011]** Der Einsatz von komprimiertem Kohlendioxid bei Drücken von vorzugsweise etwa 1,0 bis etwa 50 MPa, stärker bevorzugt ab etwa 4,0 MPa und insbesondere im Bereich von etwa 6 bis etwa 20 MPa, und bei Temperaturen zwischen 10 und 70°C ermöglicht es, gezielt neue Strukturen zu generieren und eine optimale Abtrennung der Produkte vom Lösungsmittel zu erzielen. Das Kohlendioxid fungiert in Gegenwart des protischen Lösungsmittels hierbei als Säure, die in ihren Eigenschaften weitgehend durch das Hochdruck-Phasengleichgewicht zwischen Gas und Lösungsmittel bestimmt wird.

**[0012]** Es ist bevorzugt, daß das Lösungsmittel anschließend an die voranstehend beschriebene Umsetzung durch Extrahieren mit Kohlendioxid unter überkritischen Bedingungen ( $P > 7,5$  MPa;  $T > 32^\circ\text{C}$ ) von der entstandenen Festphase abgetrennt wird. Hierdurch kann eine sehr schonende Trocknung des Produkts erreicht werden, wobei durch die geringe Grenzflächenspannung der überkritisch fluiden Phase keine mechanischen Beeinträchtigungen durch Kapillarkräfte auftreten. Damit ist es möglich, auf direktem Wege katalytisch interessante Festkörper vorzugsweise mit großen inneren Oberflächen zu erhalten (z.B. Zeolithe). Man kann dabei Porengrößen im mesoporösen Bereich (d.h. von etwa 2-50 nm) erreichen.

**[0013]** Der Zeitaufwand des erfindungsgemäßen Verfahrens ist im Vergleich zu ähnlich leistungsfähigen Prozessen erheblich geringer.

**[0014]** Ohne daß die nachstehenden Erläuterungen

den Umfang der Erfindung beeinträchtigen sollen, sei kurz der vermutete Mechanismus erläutert, der dem erfindungsgemäßen Verfahren zugrundeliegt. In Gegenwart des polaren bzw. protischen Solvens wird in situ Kohlen säure gebildet, die bei den angewandten hohen Drücken eine starke Säure ist. Die ionischen Gitter der Ausgangsverbindungen werden in dieser Umgebung durch zersetzende und ggf. disproportionierende bzw. reduktive Ereignisse zerstört; es entstehen Moleküle, die ggf. zu größeren Verbänden mit Chalkogenbrücken aggregieren und/oder kondensieren. Diese Eigenschaft des superkritischen Kohlendioxids war überraschend, da sie über die eines reinen Lösungsmittels hinausgeht und in das Geschehen eingreift.

**[0015]** Gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren werden die Edukte, beispielsweise Thiomolybdate oder Molybdate, in einem geeigneten Lösungsmittelsystem, bestehend z.B. aus Alkoholen verschiedener Kettenlänge unter eventueller Zugabe von Wasser, gelöst oder in kolloidaler Form suspendiert. Die so erhaltenen Lösungen oder kolloidalen Dispersionen werden z.B. über ein Zerstäubersystem in eine hochkomprimierte bis überkritische Gasphase eingebracht, wobei durch die enthaltenen protolysierbaren Solventien ein entsprechender pH-Wert einstellbar ist und eine entsprechende Reaktion induziert wird / stattfindet. Die Druck/Temperaturbedingungen werden bevorzugt so eingestellt, daß sich das enthaltene Lösungsmittel teilweise bereits während der Reaktion, spätestens aber nach der Bildung der gewünschten Reaktionsprodukte vollständig in der komprimierten Gasphase auflöst. Das verbleibende Gas-Lösungsmittelgemisch wird über einen geeigneten Filter abgezogen. Durch Spülen mit dem überkritischen Fluid läßt sich anschließend eine effektive und schonende Trocknung des Feststoffs erzielen.

**[0016]** Der eingesetzte Feststoff, z.B. ein Molybdat wie Heptamolybdat oder Thiomolybdat, wird dementsprechend durch Auflösen in einem geeigneten Lösungsmittelsystem (z.B. Wasser, Alkohol, DMSO, DMF) gelöst oder in die entsprechende Suspension kolloidaler oder kristalliner Teilchen überführt. Der Fachmann kann das geeigneten Lösungsmittelsystem hierfür aus seinem Fachwissen heraus wählen. Die erzeugte Lösung oder Suspension wird zur Gewinnung der Produkte in Form fester Pulver z.B. in einem Autoklaven nach **Figur 1** in einer nahekritischen oder überkritischen Gasphase, beispielsweise Kohlendioxid bei einem Druck zwischen 6,5 bis 18 MPa und einer Temperatur zwischen 10 und 70 °C, vorzugsweise über ein Zerstäubersystem eingebracht und dispergiert.

**[0017]** Unter den gegebenen Prozeßbedingungen bilden sich durch Hydrolyse, Aggregation und/oder Kondensationsreaktionen nanostrukturierte Clusterverbindungen (z.B.  $\text{MoS}_3$ ). Anschließend kann das eingesetzte Lösungsmittel durch Auflösen in der komprimierten Gasphase abgetrennt werden. Dann kann das resultierende Gemisch über einen Filter z.B. am Autoklavenboden oder am Kopf des Autoklaves abgezogen und so

vom zurückbleibenden pulverförmigen Feststoff getrennt werden. Zur anschließenden Trocknung des Produkts wird der Autoklav günstigerweise einige Zeit mit frischem nahe- bis überkritischem Gas gespült. Wegen der geringen Viskosität und Grenzflächenspannung der komprimierten Gasphase bleibt die Feststoffschüttung mechanisch praktisch unbeanspruch.

**[0018]** Das erfindungsgemäße Verfahren kann bei Bedarf auch in Gegenwart von inerten Trägermaterialien wie pulverförmigem  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  oder dergleichen erfolgen. In diesen Fällen wird Metallchalkogenid auf den Trägermaterialien abgeschieden.

**[0019]** Nachstehend soll die Erfindung anhand von Beispielen näher erläutert werden.

#### Beispiel 1

**[0020]** 3g Ammoniumthiomolybdat werden einem Gemisch aus 500 ml Methanol und 40 ml Wasser gelöst. Die so erzeugte, tiefrote Lösung oder kolloidale Dispersion wird in einen Autoklaven eingebracht und mit überkritischem Kohlendioxid bei einem Druck von 12 MPa und einer Temperatur von 40 °C über einen Zeitraum von 30 Minuten durchströmt. Durch das Kohlendioxid werden einerseits die sauren Reaktionsbedingungen eingestellt, andererseits flüssige Reaktionsprodukte und Lösemittel von dem entstandenen Feststoff extrahiert. Das überkritische Fluidgemisch wird am Kopf des Autoklaven abgezogen und in einem Abscheidebehälter entspannt. Das feste Produkt wird durch einen Papierfilter zurückgehalten. Dabei werden die extrahierten Flüssigkeiten abgetrennt, und das Kohlendioxid wird in den Prozess zurückgeführt. Nach 30 Minuten wird der Autoklav entspannt. Als Produkt wird in hoher Ausbeute  $\text{MoS}_3$  mit einer mittleren Partikelgröße um 50 nm erhalten. Das trockene Pulver lässt sich leicht in Wasser dispergieren. Im Abscheidebehälter wird das vollständig entfärbte Lösungsmittelgemisch wiedergefunden.

#### Beispiel 2

**[0021]** 1,12 g Ammoniumthiomolybdat werden in 175 g Methanol und 14,5 g Wasser gelöst. Zu dieser Lösung werden 10 g eines Silicagel-Pulvers gegeben, welches in Form sphärischer Partikeln von 100 µm Größe vorliegt. Die Lösung wird in einem Autoklaven vorgelegt und mit Kohlendioxid bei einem Druck von 120 bar und einer Temperatur von 45°C beaufschlagt. Nach 60 Minuten wird das Lösungsmittel durch Spülen mit Kohlendioxid extrahiert. Das Produkt ist ein homogenes Pulver, in dem Molybdänsulfid ( $\text{MoS}_3$ ) feinverteilt auf den Silicagelpartikeln vorliegt.

#### Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen von Metallchalkogeniden, **dadurch gekennzeichnet, daß** ein Edukt,

ausgewählt unter schwefel-, selen-, tellur- und poloniumhaltigen Metallverbindungen sowie sauerstoffhaltigen, oxidations- und/oder reduktionsempfindlichen Verbindungen der Übergangsmetalle oder aus Mischungen dieser Verbindungen, in einem Lösungsmittel gelöst oder suspendiert wird, das mindestens teilweise protisch ist, sodann die Lösung oder Suspension mit hochkomprimiertem bis überkritischem Kohlendioxid in Kontakt gebracht wird, worauf das Lösungsmittel sowie das Kohlendioxid entfernt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** die sauerstoffhaltigen, oxidations- und/oder reduktionsempfindlichen Verbindungen der Übergangsmetalle während des Verfahrens einer Oxidation, einer Reduktion oder einer Disproportionierung unterliegen.

3. Verfahren nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet, daß** dem Edukt ein geeignetes Reduktionsmittel oder Oxidationsmittel zugesetzt wird.

4. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** der Lösung oder Suspension ein inertes, teilchenförmiges Trägermaterial zugegeben wird, bevor sie mit dem Kohlendioxid in Kontakt gebracht wird.


5. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Suspension oder Lösung des Edukts mit Hilfe eines Zerstäubersystems in einen das Kohlendioxid enthaltenden Autoklaven eingebracht wird.

6. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** das Kohlendioxid unter einem Druck von 1,0 bis 50 MPa steht und/oder während des Kontakts von Lösung oder Suspension und Kohlendioxid Temperaturen im Bereich von 10°C bis 70°C eingehalten werden.

7. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** das Kohlendioxid zu Ende der Reaktion auf einen Druck gebracht wird, bei dem es das vorhandene Lösungsmittel vollständig aufnimmt.

8. Verfahren nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet, daß** der Druck zu Ende der Reaktion gesteigert wird.

Anlage zur Herstellung katalytisch aktiver Metallchalkogenide mit Hilfe überkritischer Fluide.



FIGUR 1



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 01 12 4896

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
A	US 5 789 027 A (MCCARTHY THOMAS J ET AL) 4. August 1998 (1998-08-04) * Spalte 9, Zeile 60 - Spalte 10, Zeile 22 *	1	C01B17/20 C01B19/04
A	EP 0 225 785 A (STAUFFER CHEMICAL CO) 16. Juni 1987 (1987-06-16) * Anspruch 1 *	1	
A	LEHMAN, STEPHEN E. ET AL: "Synthesis of one dimensional tin selenides in supercritical amines" INORGANICA CHIMICA ACTA, Bd. 260, Nr. 2, 1997, Seiten 173-181, XP000926328 * Seite 173, rechte Spalte, Zeile 18 - Seite 174, rechte Spalte, Zeile 21 *	1	
A	JEROME, JAMES EMMETT: "Synthesis, structure and characterization of new ternary and quaternary chalcogenides from supercritical amine systems" DISSERTATION ABSTRACTS INTERNATIONAL, Bd. 58, Nr. 11, Mai 1998 (1998-05), Seite 5954 XP000926329 * Seite 5954, linke Spalte *	1	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7) C01B
A,D	WO 98 51613 A (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE ;GUIZARD CHRISTIAN (FR); SCHRIVE LUC) 19. November 1998 (1998-11-19) * Anspruch 1 *	1	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 21. Dezember 2001	Prüfer Clement, J-P
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03/92 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 01 12 4896

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

21-12-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5789027	A	04-08-1998	KEINE
-----			
EP 0225785	A	16-06-1987	EP 0225785 A2 16-06-1987
		JP 62138310 A	22-06-1987
		ZA 8609214 A	30-09-1987
-----			
WO 9851613	A	19-11-1998	FR 2763258 A1 20-11-1998
		EP 0981496 A1	01-03-2000
		WO 9851613 A1	19-11-1998
-----			

EPO FORM P0481

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82